

HISPA-FLOOR S 20

Revestimiento rugoso acrílico al agua con cargas minerales

HISPA-FLOOR S 20 es un revestimiento monocomponente rugoso en base de resinas acrílicas al agua, coloreado y con áridos seleccionado.

HISPA-FLOOR S 20 se utiliza como revestimiento de capa de rodadura y en la realización de pavimentos deportivos.

Propiedades / Ventajas

- Fácil aplicación mediante rastra
- Amplia gama de colores
- Producto al agua, sin disolventes
- Buen acabado estético
- Resistente y duradero

Aplicaciones

- Pavimentos de aspecto rugoso de 1-2 mm.
- Pavimentos de garajes
- Pavimentos deportivos
- Carril bici



Instrucciones de uso

Preparación de soporte.

Aplicar sobre superficies de hormigón o asfálticas que estén secas, limpias y estables, exentas de polvo, grasa y moho. Caso de un soporte demasiado pulido se tratará mecánicamente con el fin de asegurar un poro abierto. Caso de un soporte con coqueras o fisuras, se tratará la superficie para regularizarla.

Preparación de producto.

Producto preparado para la aplicación directa, pero es conveniente homogeneizar y si es necesario se puede añadir una ligera cantidad de agua, dependiendo de las condiciones de trabajo. Es importante saber, que la adición de agua puede afectar a las propiedades finales del producto.

Aplicación de producto.

Se vierte el producto por colada sobre el soporte y se extiende con rastra de goma de forma lineal y continua, teniendo especial cuidado en los encuentros con los paramentos y

otros elementos singulares. En caso de ser necesario una segunda capa de producto aplicar trascurridas 3 - 4 h. habiendo comprobado que la anterior esté seca.

Limpieza de herramientas.

Las herramientas y útiles de aplicación se lavarán con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo.

El consumo aproximado del **HISPA-FLOOR S 20** es de 1 kg/m² en función de las condiciones del soporte. En caso de ser necesaria la aplicación de una segunda capa el consumo aprox. será de 0,8 kg/m².

Datos Técnicos

| Descripción | Propiedades | Ensayos |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| Tipo | Resina acrílica de alta calidad | |
| Olor | Débil | |
| Aspecto | Pastoso | |
| Peso específico | 1,4 – 1,6 kg/l (A 23±2°C) | UNE 48-092-92 |
| Viscosidad | 2.000 mPa. | |
| Resistencia Deslizamiento | >45 clase 3 | Rd. Según CTE |
| Color | Gris, rojo, verde y azul. | |
| Disolvente | Agua | |
| Tiempo de secado | 3 – 4 h. (20°C) | |

Embalaje

HISPA-FLOOR S 20 está disponible en envases de 30 Kg.
Otros colores consultar departamento técnico.

Almacenaje

Almacenar en zona cubierta, evitando la luz directa del sol. Proteger de temperaturas extremas. Guardar en los envases originales. El tiempo de utilización es de al menos 12 meses conservados adecuadamente.

Precauciones y seguridad

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 10 y 30°C, no debiendo aplicarse el producto ante riesgo de lluvia, helada o fuerte calor.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. En caso de contacto con la piel, lavar con agua antes de su secado. Para la eliminación del producto seco, es necesaria la aplicación de jabones desengrasantes o disolventes médicos (parafinas líquidas).

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

Los envases vacíos con resto de producto deben ser eliminados de acuerdo a la normativa legal vigente.

Para más información sobre precauciones, consultar Ficha Datos de Seguridad del producto.