

**HISPAKIM**

FT.V-01/09

HISPA-TEX PP

Geotextil de polipropileno

8899 CPO / A2 / B33
8899 CPO / A2 / B34

HISPA-TEX PP es un geotextil no tejido de polipropileno 100% unido mecánicamente mediante agujeteado. Debido a sus altas prestaciones mecánicas es adecuado para la aplicación en edificación y obra civil.

Tipos y datos técnicos

	UNIDAD	150	200	500
MASA LAMINAR <i>UNE EN 965</i>	g/m ²	150	200	500
Tolerancia	%	10	10	5
ESPESOR NOMINAL (2Kpa) <i>UNE EN 964-1</i>	mm	2.1	2.4	3.3
Tolerancia	%	10	10	10
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL <i>UNE EN ISO 10319</i>	KN/m	5.6	14.7	30.9
Tolerancia	%	15	15	15
ALARGAMIENTO EN ROTURA LONGITUDINAL <i>UNE EN ISO 10319</i>	%	90	90	95
Tolerancia	%	25	25	25
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL <i>UNE EN ISO 10319</i>	KN/m	12.4	18.7	63.2
Tolerancia	%	15	15	15
ALARGAMIENTO EN ROTURA TRANSVERSAL <i>UNE EN ISO 10319</i>	%	85	85	85
Tolerancia	%	25	25	25
ENSAYO PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) <i>EN ISO 12236</i>	KN	1.3	2	7.4
Tolerancia	%	15	15	15
ENSAYO PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA DE CONO) <i>UNE EN 918</i>	mm	20	15	5
Tolerancia	%	20	20	20
PERMEABILIDAD NORMAL AL PLANO (VIH50) <i>UNE EN ISO 11058</i>	lm ² x s	86.7	54.3	N/A
Tolerancia	%	25	25	25
POROMETRIA(*) <i>UNE EN ISO 12956</i>	O ₉₀ µm	>75	>60	N/A
Ancho del rollo	M	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Largo del rollo	M	150	100	50
Peso del rollo	Kg	45/90	40/80	50/100



PROESVAL, S.L.

Web: www.proesval.com

P.I. MONCADA III-

C/ Qinsana, 37

46113 Moncada (Valencia)

Tel: 961 399 917 - Fax: 961 399 833

E-mail: proesval@proesval.com