

# HISPA-FLOOR PRIMER 69

Imprimación epoxy para regularización de soporte

**HISPA-FLOOR PRIMER 69** es un ligante epoxídico especialmente formulado para la imprimación, regularización y reparación en soportes de hormigón.

**HISPA-FLOOR PRIMER 69** tiene un alto poder de adherencia y posibilita espesores superiores a 1,5 mm., apto para capas de regularización e imprimación simultáneamente.

## Propiedades y Ventajas

- Alto poder de adherencia
- Baja viscosidad
- Múltiples usos
- Fácilmente aplicable
- Libre de disolventes

## Aplicaciones

- Imprimación hormigón, soportes Cementosos y morteros epoxy
- Superficies normales y de alta absorción
- Ligante para capas de nivelación
- Ligante para capas base

## Instrucciones de uso

### Preparación de la base de aplicación.

La superficie de aplicación (hormigón, mortero, piedra, ladrillo...) deberá ser sólida, absorbente y limpia. Deberán eliminarse las partículas sueltas, óxido, grasa, lechada de cemento, polvo y otros elementos contaminantes. Antes de aplicar el producto comprobar que la humedad del soporte no exceda del 4%.

Se realizará un tratamiento de la superficie mediante granallado, fresado o desbastado. La calidad del soporte será importante y la resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm<sup>2</sup>

### Aplicación.

Previamente mover el componente "A". A continuación añadir el componente "B" y batir durante 2 ó 3 minutos con un agitador de baja velocidad. Una vez mezclado extender con rodillo y si es mezclado con árido extender con rastrel de goma o lana dentada. Los áridos de mezcla estarán completamente secos. No añadir disolventes o cualquier otro componente que pudiera afectar a las propiedades de los productos.

### Limpieza de herramientas.

Los útiles y herramientas se lavan con disolvente tipo xileno, inmediatamente después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.

## Datos técnicos

Descripción	Propiedades
Tipo:	Resina epoxy
Aspecto/color	Resina – componente “A”: líquido no pigmentado Endurecedor – componente “B”: líquido ambar
Contenido sólidos	100%
Densidad mezcla:	1,3 kg/l
Tiempo de utilización a 25°C:	30 min.
Tiempo de espera para cubrición a 25°C sin disolventes	Mínimo: 12 h. Máximo: 2 días
Tiempo de espera para cubrición a 25°C con disolventes	Mínimo: 24 h. Máximo: 4 días
Tiempo de uso 25°C	Peatonal: 12 h. Ligero: 3 días. Total: 7 días

## Consumo

El consumo de **HISPA-FLOOR PRIMER 69** como imprimación es de 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Como capa de regularización de consumirá 2 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor, siendo la mezcla de 1,6 kg de resina y 0,4 kg de árido seco de 0,5 mm

## Embalaje

**HISPA-FLOOR PRIMER 69** se presenta en composiciones de 30 kg.

## Almacenamiento

**HISPA-FLOOR PRIMER 69** debe almacenarse en sus envases originales.  
El tiempo de utilización son 12 meses desde fecha fabricación, bien conservado.

## Precauciones y seguridad

El producto puede causar irritación en los ojos y la piel. Una exposición repetida puede causar dermatitis y reacción alérgica. La inhalación del vapor en altas concentraciones puede tener efectos negativos sobre el sistema respiratorio y pulmones.

Usar en áreas ventiladas. No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel y ojos.

Llevar ropa protectora, guantes y protección de ojos y cara.

Este producto está sujeto a las condiciones de transporte por carretera ADR por lo que los vehículos deberán estar dotados para cumplir dicha normativa

*Para más información consulte la Ficha de Seguridad.*

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.

**PROESVAL**  
PRODUCTOS ESPECIALES CONTROLACIÓN

[www.proesval.com](http://www.proesval.com)

P.I. MONCADA III  
C/ Quinsá, 37

46113 Moncada (Valencia)  
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833  
E-mail: proesval@proesval.com