

# HISPA-FLOOR S30

## Revestimiento acrílico al agua

**HISPA-FLOOR S30** es un revestimiento monocomponente coloreado en base de resinas acrílicas al agua.

**HISPA-FLOOR S30** se utiliza como revestimiento de acabado de capa de rodadura y en la realización de pavimentos de tipo deportivos



### Propiedades y Ventajas

- Fácil aplicación con brocha, rastra...
- Resistente y duradero. Buen acabado
- Amplia gama de colores
- Al agua, sin disolventes

### Aplicaciones

- Acabado con resistencia al desgaste
- Pavimentos de garajes
- Pavimentos deportivos
- Carril bici

### Instrucciones de uso

#### Preparación del soporte.

Aplicar sobre superficies de hormigón o revestimientos acrílicos en base acuosa que estén secos, limpios y estables, exentos de polvo, grasa y moho. Caso de un soporte demasiado pulido se tratará mecánicamente con el fin de asegurar un poro abierto. Caso de un soporte con coqueras o fisuras, se tratará la superficie para regularizarla.

#### Preparación del producto.

Producto preparado para la aplicación directa, siendo conveniente homogeneizarlo y si es necesario se puede añadir una ligera cantidad de agua, dependiendo de las condiciones de trabajo. Es importante saber, que la adición de agua puede afectar a las propiedades finales del producto.

#### Aplicación del producto.

Se vierte el producto por colada sobre el soporte y se extiende con rastra de goma o rodillo de forma lineal y continua, teniendo especial cuidado en los encuentros con los paramentos y otros elementos singulares. Se puede aplicar mediante pulverización con airless en capa continua tras la disolución adecuada. En caso de ser necesario una segunda capa de producto aplicar trascurridas 3 - 6 h. habiendo comprobado que la anterior esté seca.

#### Limpieza de herramientas.

Las herramientas y útiles se lavarán con agua inmediatamente después de su uso.

## Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Ensayos
Tipo	Resina acrílica de alta calidad	
Olor	Débil	
Aspecto	Pastoso	
Peso específico	1,2 – 1,4 kg/l (A 23±2°C)	UNE 48-092-92
Viscosidad	500 mPa.	
Color	Gris, rojo, verde y azul.	
Disolvente	Agua	
Tiempo de secado	3 – 6 h. (20°C)	

## Consumo

El consumo aproximado del **HISPA-FLOOR S30** es de 0,2 kg/m<sup>2</sup> en función de las condiciones del soporte. En caso de ser necesaria la aplicación de una segunda capa el consumo aprox. será de 0,15 kg/m<sup>2</sup>

## Embalaje

**HISPA-FLOOR S30** está disponible en envases de 30 Kg. Otros colores consultar departamento técnico.

## Almacenamiento

Almacenar en zona cubierta, evitando la luz directa del sol. Proteger de temperaturas extremas. Guardar en los envases originales. El tiempo de utilización es de al menos 12 meses conservados adecuadamente.

## Precauciones y seguridad

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 10 y 30°C, no debiendo aplicarse el producto ante riesgo de lluvia, helada o fuerte calor.

La preparación no está clasificada como peligrosa conforme la normativa vigente.

Usar guantes de látex, gafas de seguridad y ropa resistente e impermeable.

Evitar la dispersión del producto en el suelo, alcantarillas o desagües

En caso de inhalación sacar al afectado al aire libre. En caso de ingestión lavar la boca con agua y nunca inducir al vómito. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la piel contaminada. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, con los párpados separados.

*Para más información consulte la Ficha de Seguridad.*

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.

**PROESVAL**  
PRODUCTOS ESPECIALES CONTROL-CCN

[www.proesval.com](http://www.proesval.com)  
 P.I. MONCADA III  
 C/ Quinsá, 37

46113 Moncada (Valencia)  
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833  
 E-mail: proesval@proesval.com