

# HISPA-TEX MALLA

## Mallas de refuerzo de fibra de vidrio

**HISPA-TEX MALLA** son mallas de fibra de vidrio 100% con protección antialcalina para refuerzo de revestimientos.

Propiedades y Ventajas	Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fácil instalación horizontal y vertical</li> <li>○ Evitan las fisuras de los revestimientos En las uniones de distintos tipos de soporte</li> <li>○ Reparten las tensiones de los revestimientos para evitar grietas</li> <li>○ Garantizan las dotaciones mínimas en los revestimientos impermeabilizantes al tener que quedar totalmente recubiertas</li> </ul>	<p><b>MALLA 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armado de revocos</li> </ul> <p><b>MALLA 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armado de yesos y morteros finos</li> <li>○ Armado de resinas de poliéster y epoxy en refuerzos de piezas de mármol</li> <li>○ Acoplamiento de baldosas y mosaicos con resinas vinílicas en frío o caliente</li> </ul> <p><b>MALLA IMP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armado de yesos finos en interior</li> <li>○ Refuerzo de impermeabilizaciones sintéticas o cementosas en interior o exterior</li> </ul>

### Datos técnicos

Descripción		MALLA 10	MALLA 5	MALLA IMP
Tipo		100% fibra de vidrio		
Tipo de protección		Antialcalina		
Número de hilos	Urdimbre	16 h/dm	40 h/dm	61 h/dm
	Trama	8 h/dm	20 h/dm	36 h/dm
Cuadrícula malla		10 x 10 mm	5 x 5 mm	3,2 x 2,8 mm
Peso natural		84 gr/m <sup>2</sup>	61 gr/m <sup>2</sup>	48 gr/m <sup>2</sup>
Peso con protección		100 gr/m <sup>2</sup>	72 gr/m <sup>2</sup>	57 gr/m <sup>2</sup>
Resistencia a tracción	MD	1600 N/5cm	1200 N/5cm	870 N/5cm
	CD	1300 N/5cm	1050 N/5cm	1000 N/5cm
Elongación	MD	4%	4%	4%
	CD	5%	5%	5%
Color		Azul	Blanco	Blanco
Formato de Rollo		1 x 50 m	1 x 50 m	1 x 100 m

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.  
 Web: [www.proesval.com](http://www.proesval.com)  
 P.I. MONCADA III -  
 C/ Quinsana, 37  
 46113 Moncada (Valencia)  
 Tel: 961 399 917 - Fax: 961 399 833  
 E-mail: [proesval@proesval.com](mailto:proesval@proesval.com)