

HISPA-FLOOR PRIMER 69

Imprimación epoxy para regularización de soporte

HISPA-FLOOR PRIMER 69 es un ligante epoxídico especialmente formulado para la imprimación, regularización y reparación en soportes de hormigón.

HISPA-FLOOR PRIMER 69 tiene un alto poder de adherencia y posibilita la espesores superiores a 1,5 mm. haciéndolo apto para realizar capas de regularización e imprimación simultáneamente.

Propiedades / Ventajas	Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none">• Alto poder de adherencia• Baja viscosidad• Múltiples usos• Fácilmente aplicable• Libre de disolventes	<ul style="list-style-type: none">• Imprimación sobre hormigón, soportes cementosos y morteros epoxy• En superficies de normal y muy alta absorción• Ligante para capas de nivelación• Ligante para capas base

Instrucciones de uso

Preparación de la base de aplicación:

La superficie de aplicación (hormigón, mortero, piedra, ladrillo, etc.) deberá ser sólida, absorbente y estar limpia. Deberán eliminarse las partículas sueltas, óxido, grasa, lechada de cemento, polvo y otros elementos contaminantes. Antes de aplicar el producto comprobar que la humedad del soporte no exceda de 4%.

Se realizará un tratamiento de la superficie mediante granallado, fresado o desbastado. La calidad del soporte será importante y la resiste a la tracción no inferior a 1,5 N/mm²

Preparación:

Previamente mover el componente "A". A continuación añadir el componente "B" y batir durante 2 ó 3 minutos con un agitador de baja velocidad. Una vez mezclado extender con rodillo y si es mezclado con árido extender con rastrel de goma o llana dentada. Los áridos de mezcla estarán completamente secos. No añadir disolventes o cualquier otro componente que pudiera afectar a las propiedades de los productos.

Limpieza de herramientas:

Los útiles y herramientas se lavan con disolvente tipo xileno, inmediatamente después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.

Datos Técnicos

Descripción	Propiedades
Tipo:	Resina epoxy
Aspecto/color	Resina – componente "A": líquido no pigmentado Endurecedor – componente "B": líquido ambar
Contenido sólidos	100%
Densidad mezcla:	1,3 kg/l
Tiempo de utilización a 25°C:	30 min.
Tiempo de espera para cubrición a 25°C sin disolventes	Mínimo: 12 h. Máximo: 2 días
Tiempo de espera para cubrición a 25°C con disolventes	Mínimo: 24 h. Máximo: 4 días
Tiempo de uso 25°C	Peatonal: 12 h. Ligero: 3 días. Total: 7 días

Embasado

HISPA-FLOOR PRIMER 69 se presenta en composiciones de 30 kg.

Consumo

El consumo de **HISPA-FLOOR PRIMER 69** como imprimación es de 0,5 kg/m². Como capa de regularización de consumirá 2 kg/m² y mm de espesor, siendo la mezcla de 1,6 kg de resina y 0,4 kg de árido seco de 0,5 mm.

Almacenaje

HISPA-FLOOR PRIMER 69 debe almacenarse en sus envases originales. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Precauciones y seguridad

El poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación del residuo a través del gestor autorizado, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad del producto que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad. Este producto está sujeto a las condiciones de transporte por carretera ADR por lo que los vehículos deberán estar dotados para cumplir dicha normativa. Para más información consulte la **Ficha de Datos de Seguridad**.



PROESVAL, S.L.
 Web: www.proesval.com
 P.I. MONCADA III-
 C/ Quinsana, 37
 46113 Moncada (Valencia)
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
 E-mail: proesval@proesval.com