

ST1-606**Descripción**

Kimicover JOINT y Kimicover JOINT P están constituidos por una membrana autoadhesiva en frío acoplada superiormente por una armadura elástica de polipropileno de 70 g/m². El lado adhesivo de la membrana está protegido por un papel siliconado de fácil eliminación.

Usos

Kimicover JOINT es aplicado en correspondencia con las juntas de dilatación y con las juntas de relleno entre chorros de hormigón en las intervenciones de impermeabilización de cubiertas planas, piscinas, tinas y fachadas de edificios. Kimicover JOINT P se utiliza como elemento de empalme en pozos colectores de aguas, en los desagües de platos de ducha, en las bajadas pluviales.

Aplicación

Las superficies sobre las que se colocará el producto deben estar secas, compactas y libres de cualquier resto de pintura, suciedad, desencofrantes, musgo y líquenes, polvo y materiales frágiles en general que impedirían la perfecta adhesión al soporte. Quitar el papel siliconado y aplicar la membrana autoadhesiva. Kimicover JOINT debe ser aplicado sobre la junta cubriéndola en todo su ancho. En el caso de juntas con un ancho superior a 5 mm, antes de la aplicación de Kimicover JOINT, efectuar el sellado mediante colocación de soporte de polietileno de celdas cerradas Ethafoam de espesor adecuado y aplicación de sellador poliuretánico monocomponente Tecnoseal 130. Kimicover JOINT P debe ser aplicado en correspondencia con pozos colectores, desagües, bajadas, solapando la membrana dentro estos. Una vez aplicadas las membranas autoadhesivas Kimicover JOINT y Kimicover JOINT P, sobreponer, en un ancho de unos 30 cm, la malla de polipropileno de alta elasticidad Kimitech 120 y saturar la misma con pincel con el producto elegido para la siguiente impermeabilización (Kimicover 501, Kimicover LASTIC, Betonfix GS5).

Caracteristicàs	Valor promedio
Espesor total	1 mm
Armadura	Tejido no tejido de polipropileno de 70 g/m ²
Ancho de la armadura	85 mm
Temperatura de aplicación	+5°C ~ +40°C °C
Ancho de la membrana autoadhesiva	80 mm
Color	Gris

Caracteristicàs	Valor promedio
Espesor total	1 mm
Armadura	Tejido no tejido de polipropileno de 70 g/m ²
Tamaño paneles autoadhesivos	400x400 mm
Color	Gris
Temperatura de aplicación	+5°C ~ +40°C °C

ST1-606

Envases

Kimicover JOINT: caja con 8 rollos de 10 metros; Kimicover JOINT P: caja con 25 paneles

Almacenamiento

El producto es sensible a la humedad. Almacenarlo en un lugar protegido y seco, con temperaturas no superiores a +30 °C. En estas condiciones mantiene su estabilidad durante 12 meses.

Advertencias

Kimicover JOINT y Kimicover JOINT P no se pueden utilizar en las juntas estructurales, en las juntas técnicas o de desplazamiento. Si los bordes de la junta aparecen muy degradados, proceder a la reconstrucción de los mismos con morteros adecuados (contactar con nuestro departamento técnico).