

Refuerzo de pilares por confinamiento SISTEMA KIMITECH

1. Saneado y regularización de la superficie

2. Redondeado de las aristas del pilar con una profundidad mínima de 1,5 cm. en las cuatro aristas

3. Imprimación de la superficie con **Kimicover Fix** a razón de 150 grs/m²

4. Aplicación de la resina tixotrópica de adhesión **Kimitech EP/TX** en la zona que va a ser confinada



5. Colocación del tejido de carbono **Kimitech** con el gramaje calculado



6. Adhesión y compactación del tejido contra la superficie eliminando bolsas de aire o posibles irregularidades en su colocación



7. Aplicación de la resina impregnante y rigidizante **Kimitech EP-IN** mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo



Consulte con nuestro Departamento Técnico ante cualquier duda del tipo de soporte o condiciones de trabajo complicadas.

Puede descargarse toda la información técnica de los productos referenciados en www.kimiaiberica.es

Kimia Ibérica

Polígono III Moncada
C/Quinsá, nº 37
46113 Moncada (Valencia)

Tel. (+34) 96 139 99 17
Fax (+34) 96 139 98 33
www.kimiaiberica.es
info@kimiaiberica.es

Desde 1995 Kimia trabaja bajo un sistema de calidad certificado en base a la Norma UNE EN ISO 9001:2008